



Sicad s.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57  
21040 Uboldo (VA) – Italia  
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294  
Web: www.eurocel.it

## SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

# EUROCEL PP 2000

### DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo trasparente.

### DATI TECNICI

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Supporto | Film in BOPP da 0,028 mm |
| Adesivo  | Gomma sintetica e resine |

|                               | Unità  | Valore | Metodologia |
|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| Spessore totale (senza Liner) | mm     | 0,046  | PSTC 133    |
| Adesività su acciaio          | N/25mm | 13     | PSTC 101    |
| Carico a rottura              | N/25mm | 50     | PSTC 131    |
| Allungamento a rottura        | %      | 40     | PSTC 131    |

### APPLICAZIONI

Nastro monoadesivo indicato per l'utilizzo scolastico, domestico e lavori d'ufficio. Adatto per qualsiasi genere di applicazione, facile da usare a mano. Disponibile in vari formati e confezioni.

| Caratteristiche                  | Vantaggi                  |  |
|----------------------------------|---------------------------|--|
| Adesivo gomma sintetica e resine | ✓ Altissima appiccicosità | ✓ Adatto a tutti i più comuni utilizzi |
| Supporto in BOPP                 | ✓ Ottimo per ogni impiego | ✓ Lacerabile a mano                    |

### CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

ST001IT\_REV01\_PP2000

Società Italiana Cellophane Adesivo  
P.I. e C.F. IT 00220060123  
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175  
Reg. Imprese Varese n. 00220060123  
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.